

## КОМПОЗИЦІЙНЕ ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ПОКРИТТЯ

Студ. Мельник О, гр. БТЕск-16

Науковий керівник І. С. Макеєва<sup>1</sup>

Науковий консультант І. В. Макарова<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Київський національний університет технологій та дизайну

<sup>2</sup> Білоруський державний технологічний університет

**Мета і завдання.** Вивчення закономірностей процесів осадження композиційних електрохімічних покріттів олово-нікель-диоксид титану.

**Об'єкт та предмет дослідження.** Об'єктом дослідження є композиційне покриття олово-нікель-диоксид титану. Предметом дослідження властивості та закономірності процесів нанесення покріття.

**Методи та засоби дослідження.** Композиційне покриття товщиною 9 мкм осаджували електрохімічно. Поляризаційні характеристики отримували за допомогою потенциостату ПИ-50-1.1. Елементний склад покріття визначали методом енергодисперсного рентгенівського мікроаналізу (EDX) з використанням системи хімічного мікрорентгеноспектрального аналізу EDX JED-2201.

**Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів** На основі експериментальних даних о впливі pH електроліту, густині струму та концентрації диоксиду титану на склад, мікроструктуру та властивості сплаву олово–нікель, який отримують електрохімічно, визначені умови отримання композиційного покріття олово–нікель–диоксид титану.

**Результати дослідження.** Катодні поляризаційні залежності осадження нікелю, олова та сплаву олово–нікель представлено на рисунку 1.




Рисунок 1 - Катодні поляризаційні залежності мідного електроду в електроліті осадження Ni (1, 1'), Sn (2, 2'), Sn-Ni (3, 3') ( $T = 70^{\circ}\text{C}$ , pH 3)

Осадження індивідуальних металів відбувається при негативних потенціалах: нікелю -0,35 В, олова -0,3 В. Розряд іонів олова проходить з малою поляризацією. Поляризаційна залежність катодного процесу в електроліті при сумісному розряді іонів  $\text{Sn(II)}$  та  $\text{Ni(II)}$  переходить в більш електропозитивну область (рис. 1, залежність 3), що пов'язано з утворенням сплаву та бінарних сполук. Сумісне осадження  $\text{Sn(II)}$  та  $\text{Ni(II)}$  на катоді можливе при наявності в електроліті іонів  $\text{Cl}^-$  та  $\text{F}^-$ , які утворюють з оловом комплексні аніони. Це приводить до зсуву потенціалу олова в більш електронегативну область, зближує потенціали олова та нікелю та створює умови для сумісного відновлення іонів цих металів.

Температура та pH електроліту є визначними факторами при осадженні сплаву (рис. 2). В електроліті з pH 2 при температурі 50°C осадження сплаву Sn–Ni починається при потенціалі  $-0.22$  В, при цьому спостерігається активне виділення водню. Збільшення значення pH електроліту до 3 переміщує потенціал початку осадження в область більш електронегативних значень  $-0.30$  В. Підвищення температури до 70°C при pH 3 приводить к зменшенню катодної поляризації, і сплав Sn–Ni починає осаджуватись при потенціалі  $-0.25$  В.




Рисунок 2 - Катодні поляризаційні залежності мідного електроду при нанесенні покриття Sn–Ni з фторидно-хлоридного електроліту без додавання та з додаванням диоксиду титану ( $T = 50^\circ\text{C}$ ).

Присутність в електролітах  $\text{TiO}_2$  впливає на осадження індивідуальних металів та сплаву. Для нікелю катодна поляризаційна залежність при введенні  $\text{TiO}_2$  переміщується у більш електропозитивну сторону. При  $i = 0.8 \text{ A}/\text{dm}^2$  з'являється плато граничного струму (рис. 1), що пов'язано з адсорбцією атомарного водню та його рекомбінацією на нікелі. Це також може бути пов'язано з адсорбцією часток  $\text{TiO}_2$  на катоді, що збільшує площину адсорбції часток нікелю і транспорт іонів нікелю. Максимальний нахил поляризаційних залежностей відповідає інтервалу катодної густини струму  $0.5\text{--}1.0 \text{ A}/\text{dm}^2$ . При наступному підвищенні густини струму нахил залежностей зменшується та стає незначним.

Електроосадження сплаву з додаванням диоксиду титану відбувається з більшою поляризацією, що пов'язано з протіканням процесу електроосадження у присутності дисперсної фази в електроліті, але нахил поляризаційної залежності не змінюється. При pH електроліту 2 вплив  $\text{TiO}_2$  на поляризаційні характеристики процесу осадження незначні.

В цілому вплив додавання диоксиду титану в електроліти на вихід за струмом, який визначають гравіметрично з урахуванням співвідношення металів у сплаві є незначним. У більшому ступені вихід за струмом покриття залежить від складу, температури та значення pH електроліту.

Відповідно даним елементного аналізу встановлено, що введення в електроліти 2  $\text{g}/\text{dm}^3$  диоксиду титану призводить до його втручанню в склад покриття. В покритті Sn–Ni вміст  $\text{TiO}_2$  складає 0.7 at. %.

**Висновки.** Присутність диоксиду титану в складі електроліту призводить до поляризації електродних процесів осадження олова та нікелю. Показано вплив pH електроліту (оптимальна величина складає 3.0) на стабільність та якість покриття. Встановлено, що введення в електроліт 2  $\text{g}/\text{dm}^3$   $\text{TiO}_2$  призводить до втручання диоксиду титану в склад покриття в кількості 0.7 мас. %

**Ключові слова.** Поляризація, мікроструктура, електроліт