

УДК 677.027.26

**РОЗРОБКА ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
ХОЛОДНОГО СПОСОБУ БІЛІННЯ БАВОВНЯНИХ ТКАНИН**

В.А. ЄВДОКИМОВА, М.Л. КУЛІГІН

Херсонський національний технічний університет

Розроблено ефективну технологію холодний пероксидний спосіб біління бавовняних тканин. Проведене планування експерименту і визначене оптимальне співвідношення компонентів білячого розчину для досягнення високого ступеня білизни. Розроблена нова композиція - активатор для холодного пероксидного способу біління бавовняних тканин, яка дозволяє скоротити час холодного біління до 5 годин

Текстильне виробництво, з метою зниження собівартості готових виробів, максимально прагне знизити витрати на кожній стадії технологічного процесу обробки матеріалів. Спостерігається тенденція економії енергоносіїв (пари і гарячої води), сполучення або навіть ігнорування окремих операцій, що в остаточному підсумку може призвести до зниження якості готових тканин.

Світовий ринок вимагає не тільки тканини високої якості при прийнятній ціні, але й екологічно чисті матеріали.

Тому, на текстильних підприємствах необхідно вводити нові технології - ресурсозберігаючі й економічно вигідні.

До таких технологій можна віднести холодний пероксидний спосіб біління.

Перевагою холодного способу біління є економія енергії, води та робочої сили й зниження небезпеки каталітичного ушкодження тканини. Недоліком – низька капілярність готових вибілених тканин і значна тривалість процесу (24–48 годин).

Об'єкти та методи дослідження

Об'єктом дослідження у роботі була бавовняна тканина арт. 42016, поверхневої щільності 154 г/м² виробництва «Текстерно» м. Тернопіль, яка піддавалась білінню по холодному пероксидному способі.

Постановка завдання

Метою даної роботи є розробка ефективної технології біління на холоді, скорочення тривалості процесу біління вибілених тканин на основі застосування ефективної активації процесу.

Результати та їх обговорення

Відомо, що активатором розкладання перекису водню є луг, а кращим стабілізатором - силікат натрію. Тому, дуже важливо знайти оптимальне співвідношення компонентів для досягнення високого ступеня білизни. Для цього використовували планування експерименту, а саме повний факторний експеримент типу 2³ (Тихомиров В.Б. Планирование и анализ эксперимента. – М.: Легкая индустрия, – 1974. –262 с).

Розглядався вплив трьох факторів (концентрації перекису водню, луку і силікату натрію) на ефективність хіміко-технологічного процесу (процесу біління).

При кодуванні факторів матриця планування має такий вигляд (табл.1)

Таблиця 1. Значення факторів, котрі варіюються на нульовому, верхньому й нижньому рівнях

Позначення	Фактори варіювання	Рівні варіювання			Інтервал варіювання
		+1	0	-1	
X ₁	Концентрація H ₂ O ₂ , г/л	30	32	34	2
X ₂	Концентрація NaOH, г/л	5	6	7	1
X ₃	Концентрація Na ₂ SiO ₃ , г/л	10	11	12	1

Знання цих співвідношень дало можливість побудувати робочу матрицю, де наведені іменовані значення факторів (табл.2).

Таблиця 2. Матриця планування та робоча матриця

№ досліджу	Матриця планування								Робоча матриця			
	X ₀	X ₁	X ₂	X ₃	X ₁₂	X ₁₃	X ₂₃	X ₁₂₃	X ₁	X ₂	X ₃	Ŷ
1	+	+	+	+	+	+	+	+	34	7	12	81,75
2	+	-	+	+	-	-	+	-	34	7	10	82,125
3	+	+	-	+	-	+	-	-	34	5	12	82,125
4	+	-	+	+	+	-	-	+	34	5	10	82,5
5	+	+	+	-	+	-	-	-	30	7	12	82,5
6	+	-	-	-	-	+	-	+	30	7	10	82,875
7	+	+	+	-	-	-	+	+	30	5	12	82,125
8	+	-	+	-	+	+	+	-	30	5	10	82,5

В результаті експерименту було знайдено вісім значень критерію оптимізації в досліджах, кожний з яких мав два повторення.

Обробка результатів експерименту дозволила розрахувати коефіцієнти рівняння регресії, що характеризують залежність ступеня білизни від концентрації перекису водню, луку і метасилікату натрію. Після розрахунку коефіцієнтів і відсівання незначущих коефіцієнтів рівняння регресії приймає наступний вигляд:

$$\hat{y} = 82,313 - 0,188x_1 - 0,188x_3 - 0,188x_{12}$$

Перевірка гіпотези щодо адекватності результатів дослідження та значущість коефіцієнтів рівняння регресії обраної математичної моделі вироблялася за критерієм Фішера. Довірчий інтервал для коефіцієнтів рівняння регресії визначався за допомогою критерію Ст'юдента.

Аналіз отриманого рівняння регресії дозволив зробити висновок, що на ступінь білизни серед досліджуваних факторів і в межах розглянутих інтервалів варіювання впливають усі три фактори (концентрації перекису водню, луку і метасилікату натрію).

Знайдені негативні значення коефіцієнтів рівняння регресії свідчать про те, що збільшення значення кожного з факторів призведе до зниження величини ступеня білизни тканини. Найбільш ефективним фактором, що визначає ступінь білизни, є концентрація перекису водню.

Пошук оптимуму проводився методом крутого сходження. Аналіз результатів показав, що цей метод виявився ефективним: величина критерію оптимізації (ступінь білизни бавовняної тканини) може

досягати 83%. Необхідний показник ДСТ досягнуто (табл.3), тому здійснювати подальший рух по градієнті недоцільно.


Таблиця 3. Результати дослідів за методом крутого сходження

Умови проведення дослідів	Вхідні фактори			Вихідний показник
	X ₁	X ₂	X ₃	
	Концентрація перекису водню, г/л	Концентрація гідроксиду натру, г/л	Концентрація метасилікату натрію, г/л	Білизна, %
Основний рівень	32	6	11	–
Інтервал варіюв. ΔX _i	2	1	1	–
b _j	-0,281	+0,094	-0,063	–
b _j ΔX _i	-0,562	+0,094	-0,063	–
Крок при змінні X ₁	-1	+0,094	-0,06	–
Крок (після округлення)	-1	+0,09	-0,06	–
Досліди:				
9	32	6	11	–
10	31	6,2	10,9	82,5
11	30	6,4	9,8	82,7
12	30,1	6,6	10	82,97
13	29,6	7,05	10,06	82,93
14	29,0	7,15	10,1	82,83

Для підвищення ефективності розчину, що білить, наступного складу: перекис водню – 30–32 г/л, метасилікат натрію – 10–15 г/л, гідроксид натрію – 5–10 г/л, змочувач – 1 г/л, оптичний відбілювач – 0,5 г/л, поліакриламід – 5–10 г/л, додатково вводиться суміш компонентів, за назвою «активатор», при визначеному співвідношенні компонентів суміші. Введення активатора дозволяє проводити процес біління протягом 5 годин.

Проведено дослідження впливу активатора на розпад перекису водню (рис.1,2).

З рисунків видно, що активатор стабілізує перекис водню. Це пояснюється тим, що до складу входить компонент, що підсилює дію перекису водню, а також препарат, що зв'язує іони лужноземельних металів Ca²⁺ і Mg²⁺ і заліза в комплексні з'єднання, комплексон, що зв'язує більшість катіонів і препарат, що має сильну стабілізуючу дію на перекис водню.



Показник якості вибіленої тканини по холодному пероксидному способу в присутності активатора протягом 5 годин наведено в табл. 4.

Таблиця 4. Контроль якості вибіленої тканини

Контроль якості	Значення	ДСТ
Білизна	83 %	83 %
Капілярність	110 мм	Не менше 125 мм
Видалення крохмалю	92,4 %	–
Міцність на розрив	По основі–381Н По утку–382 Н	По основі –353Н По утку–382 Н
Ступень деструкції тканини(по в'язкості її мідно-аміачного розчину)	1,48	Не менше 1,47
Відсотковий склад альдегідних груп	0,037 %	–
Йодне число	0,27	не більше 0,3
Фарбування метиленовим голубим	Незначна деструкція	–

Висновки

У результаті проведеної роботи розроблена ефективна технологія біління бавовняних тканин перексидом водню на холододу.

В ході планування експерименту встановлено, що на ступінь білизни бавовняної тканини впливають усі три розглянуті фактори (концентрація перекису водню, луку і метасилікату натрію), причому найбільш ефективним фактором, що визначає ступінь білизни, є концентрація перекису водню. Встановлено, що при оптимальних умовах ступінь білизни може досягати 83%.

Розроблено ефективний препарат – активатор, що дозволяє стабілізувати перекис водню, знижуючи його невиробничі витрати. Встановлено, що при використанні активатора час холодного пероксидного біління бавовняних тканин скорочується до 5 годин.

Надійшла 09.04.2009